

Megbízólevél

száma: -
kelte: 2017. 09. 28.
beérkezés időpontja: 2017. 09. 28.

Jegyzőkönyvünk

száma: **3/277-2017**
kelte: 2017. 10. 17.

Megbízó ügyintézője: Pióker Tamás**Ügyintézőnk:** Czagányné Anna**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Megbízó: K9-Sport Kft.
Megbízó címe: 2310 Szigetszentmiklós, Ipar u. 10-12.

A vizsgált minták jelzése:

5 db póráz (kék, fekete, rózsaszín, piros, kék) egyik végén nagyméretű karabinerrel, másik végén fém idommal

1. minta: 20 mm széles kék gumibeszövéses póráz
2. minta: 20 mm széles fekete póráz
3. minta: 20 mm széles rózsaszín póráz
4. minta: 20 mm széles piros póráz
5. minta: 20 mm széles kék póráz

4 db póráz (piros, fekete, kék, rózsaszín) egyik végén kisméretű karabinerrel, másik végén fém idommal

6. minta: 20 mm széles piros póráz
7. minta: 20 mm széles fekete póráz
8. minta: 20 mm széles kék póráz
9. minta: 20 mm széles rózsaszín póráz

Melléklet: Vizsgálati eredmények**A minták beérkezésének időpontja:** 2017. 10. 10.**A vizsgálat időpontja:** 2017. 10. 15 – 10. 16.**Elvégzett vizsgálat:**

Szakítóvizsgálat az MSZ EN ISO 13934-1:2000 szerint.

Próbadarabok száma: színenként 1 db.

Sebesség: 100 mm/perc. Szakítógéppel típusa: INSTRON 3369.

- Megjegyzések:**
- A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintákra vonatkoznak.
 - A vizsgálati jegyzőkönyv a mellékletével együtt 2 oldalt tartalmaz, amely a vizsgáló laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható.
 - A vizsgálatokat végző laboratórium státusza:
A NAH által NAH-1-1366/2016 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.
 - A kiadott jegyzőkönyv hitelességét a Jegyzőkönyv lapjain megtalálható INNOVATEXT Zrt. „száraz” körpecsét lenyomata igazolja.

INNOVATEXT
Textilipari Műszaki Fejlesztő
és Vizsgáló Intézet Zrt.
1103 Budapest, Gyömrői út 86.

Kovács Andrásné
osztályvezető



European Notified
Testing and Certification
Body No. 1523



Member of the European
Network of Textile
Research Organisations



Institute of the
International Association
OEKO-TEX®

Vizsgálati eredmények:

Vizsgált jellemző	Szakítóerő (N)	Átlag
1. minta	2635*	2276
2. minta	2267**	
3. minta	2197**	
4. minta	2071**	
5. minta	2210**	
6. minta	1254***	1177
7. minta	1194***	
8. minta	1173***	
9. minta	1088***	

* A heveder a szabályozó csatnál szakadt el.

** A karabinernél a varrat szakadt el.

*** A karabiner oldalsó ívelt része törött el.



Kovács Andrásné
osztályvezető

INNOVATEXT
Textilipari Műszaki Fejlesztő
és Vizsgáló Intézet Zrt.
1103 Budapest, Gyömrői út 86.



European Notified
Testing and Certification
Body No. 1523



Member of the European
Network of Textile
Research Organisations



Institute of the
International Association
OEKO-TEX®